

## OCEAN PAINT ANTICORROSIVO

*Anticorrosivo alquídico de secado rápido*

### DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Base anticorrosiva alquídica de secado rápido.
- Excelente adherencia sobre superficies ferrosas.
- No contiene pigmentos a base de plomo ni cromatos.
- Fácil aplicación.
- Para aplicación imprimante para el pintado de superficies metálicas para uso doméstico y tuberías, rejas, puertas metálicas, etc.

### DATOS FÍSICOS

Acabado:	Mate	Número de capas:	Uno
Color:	Según cartilla	Disolvente:	THINNER STD o THINNER COMERCIAL o AGUARRÁS MINERAL
Componentes:	Uno		
Curado:	Evaporación de solventes		
Sólidos en volumen:	42% ± 3%		
Espesor película seca:	1.0 – 3.0 mils (25 – 75 micrones)		
Rendimiento:	41.7 m <sup>2</sup> /gal a 1.5 mils de espesor seco		

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- **Acero nuevo:** Chorro abrasivo comercial según norma SSPC-SP6 o limpieza manual mecánica según norma SSPC-SP2 / SSPC-SP3.
- **Acero con pintura antigua:** Limpieza manual mecánica según norma SSPC-SP2 / SSPC-SP3.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

#### • Equipo airless:

Similar a Graco Bulldog 30:1, boquilla 0.013" a 0.017" con filtro malla 60.

#### • Equipo convencional a presión:

Similar a Devilbiss JGA-502, boquilla 704E con regulador de presión, filtros de aceite y humedad.

#### • Brocha y rodillo:

Resistente a diluyentes.

### TIEMPOS DE SECADO a 21°C (ASTM D1640)

- Al tacto:
- Al tacto duro:
- Repintado mínimo: 30 – 45 minutos
- Repintado máximo: 3 - 4 horas  
4 horas  
No tiene

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Temperatura de la superficie: 4°C - 50°C
- Temperatura del ambiente: 4°C - 50°C
- Humedad relativa: Máxima 85%

La temperatura de la superficie debe ser 3°C mayor que el punto de rocío.



Protección para la industria

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique la óptima preparación de la superficie.
2. Homogenice la pintura usando un agitador neumático o eléctrico a prueba de explosión.
3. Vierta la pintura en un envase limpio.
4. Para facilitar la aplicación, agregue un máximo de 5% de galón del diluyente THINNER STD por galón de pintura preparada y agite la mezcla otra vez.
5. Aplique la pintura en pasadas uniformes, traslapando al 50% de cada pasada de acuerdo con el método elegido.
6. Para limpieza del equipo de aplicación use disolvente THINNER STD o DILUYENTE COMERCIAL.

---

## IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- No requiere.

## ACABADOS RECOMENDADOS

- Ocean Paint Enamel o Ocean Paint Enamel Sintético RS.

---

## DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.7 + 0.3 Kg.

Punto de inflamación: 38°C

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 30°C.

---

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Leer hoja de seguridad de cada componente antes del empleo.
- El uso o manipulación inapropiada de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes, máscaras para vapores orgánicos o con alimentación de aire sobre todo en espacios limitados como interiores de tanque u otros.
- Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico.